

Sun瓦 Aトップ シルバーブラック

規格表示
 系 統
 特 長

アクリル樹脂系塗料

- ・光沢が良く、肉持ち感があるセメント瓦用上塗り塗料です。
- ・耐水性、隠ぺい力が優れます。
- ・乾燥が早く、作業性に優れます。

用 途
 塗料性状

セメント瓦塗り替え用上塗り塗料

色	シルバーブラック
粘度 (k u / 25)	118 ± 3
密度 (23)	1.00 ± 0.03
加熱残分 (%)	48 ± 2
引 火 点	23
発 火 点	529
危 険 物 表 示	第2石油類合成樹脂エナメル塗料
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤等
有 害 物 表 示	キシレン 40 ~ 50 %
医 薬 用 外 劇 物	該当なし

荷 姿 15 kg

塗装基準

混 合 : 使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。

希 釈 剤 : Sun瓦Aトップシンナー

塗 装 方 法	エアレススプレー塗り
希 釈 率	80 ~ 120 %
塗 付 量	0.12 ~ 0.15 kg / m ² / 回

エアレス条件：一次圧0.4 ~ 0.5 MP a、二次圧1.2 ~ 1.5 MP a以上

チップNo. 163 - 715、619など

*塗付量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5	23	30
指 触 乾 燥	15分	5分	3分
半硬化乾燥	1時間30分	30分	20分
塗 重 乾 燥	3時間以上	1時間以上	1時間以上

*この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

注 意 事 項

1. 塗装ならびに塗料取扱い時は、火気厳禁です。
2. 塗装場所の気温が5 以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。

Sun瓦 Aトップ シルバーブラック

成分表

アクリル系樹脂ワニス	82.8 (%)
アルミペースト	2.0 (%)
着色顔料	1.4 (%)
溶剤	9.6 (%)
添加剤	4.2 (%)

合 計	100.0 (%)
-----	-----------

性能表

試 験 項 目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗 装 作 業 性	2回塗りで塗装作業に支障がないこと。(吹き付け)	合格
耐 水 性	水道水23 168時間浸せき後、塗膜に異常がないこと。	合格
耐 アルカリ性	常温にて5%水酸化ナトリウムのアルカリ溶液に24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合格
温冷繰返し抵抗性	サイクル試験条件 [水中(20 ± 2) 18時間没水、恒温器(-20 ± 3) に3時間冷却、恒温器(50 ± 3) に3時間加温] 100サイクルにて塗膜の膨れ、はがれ、ひびなど異常が認められないこと。	合格
促進耐候性	キセノンランプ法にて塗膜に割れ、はがれ、膨れがなく、光沢保持率が80%以上で、色の変化の程度が基準の試験体に比べて小さく、白亜化度が8点以上である塗膜の耐候性 (時間)	500