

Sun瓦 ストップ シルバー

規格表示

系 統
特 長

- 1 液形水性シリコン変性アクリル樹脂エマルジョン塗料
 ・光沢、かぶり、肉持ち感があり、美しい仕上がり外観が得られます。
 ・耐候性、密着性、耐アルカリ性に優れています。
 ・防藻、防かび力に優れています。

用 途

セメント瓦、洋風瓦塗り替え用

塗料性状

色	シルバー
粘度 (k u / 25)	72 ± 3
密度 (23)	1.05 ± 0.05
加熱残分 (%)	40 ± 3
引 火 点	適用外
発 火 点	適用外
危 険 物 表 示	適用外
有 機 溶 剤 区 分	適用外
有 害 物 表 示	該当なし
医 薬 用 外 劇 物	該当なし

荷 姿

15 kg

塗装基準

混 合 : 使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。

希 釈 剤 : 水道水

塗 装 方 法	刷毛塗り	ローラー塗り	エアレススプレー塗り
希 釈 率	5 ~ 10 %	5 ~ 10 %	5 ~ 10 %
塗 付 量	0.12 ~ 0.15kg / m ²	0.12 ~ 0.15kg / m ²	0.12 ~ 0.15kg / m ²

エアレス条件：一次圧0.4 ~ 0.5 MP a、二次圧1.2 ~ 1.5 MP a以上

チップNo.163 - 311、313など

* 塗付量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5	23	30
指 触 乾 燥	40分	15分	10分
半 硬 化 乾 燥	2時間	30分	20分
塗 重 乾 燥	4時間以上	2時間以上	2時間以上

* この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

注意事項

1. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。(含水率10%以下、 9以下)
2. 塗装場所の気温が5 以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

Sun瓦 S トップ シルバー

成分表

シリコン変性アクリル樹脂エマルジョン	74.50 (%)
着色顔料	0.02 (%)
アルミペーセント	1.50 (%)
水	12.90 (%)
添加剤	11.08 (%)
合 計	
	100.00 (%)

性能表

試 験 項 目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がないこと。(刷毛、ローラー、吹き付け)	合格
上 塗 り 適 合 性	上塗りに支障がないこと。	合格
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であること。	合格
鏡 面 光 沢 度	鏡面光沢度測定装置による60度鏡面反射率(%)	75
付 着 性	2mm幅 クロスカット法 25個碁盤目による塗膜のはがれ抵抗性	25 / 25
耐 水 性	水道水23 168時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合格
耐 液 体 性	水浸せき法により40 24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合格
耐 アルカリ性	常温にて5%水酸化ナトリウムのアルカリ溶液に24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合格
温冷繰返し抵抗性	サイクル試験条件[水中(20±2) 18時間没水、恒温器(-20±3)に3時間冷却、恒温器(50±3)に3時間加温]100サイクルにて塗膜の膨れ、はがれ、ひびなど異常が認められないこと。	合格
促 進 耐 候 性	サンシャインカーボンアーク灯にて塗膜の割れ、はがれ、膨れがなく、光沢保持率は80%以上で、色の変化の程度が基準の試験体に比べて大きくなく、白亜化度が8点以上である塗膜の耐候性(時間)	1000