

Sun瓦 Uトップ 青雲 上塗

- 系 統 2液形ポリウレタン樹脂塗料
- 特 長
- ・ 艶[あでやか]全く新しい価値を生む艶。
 - ・ 彩[いろどり]どの角度からもくっきりと際立つ色。
 - ・ 鮮[あざやか]新しい美しさに生まれ変わらせる鮮映性。
 - ・ 耐[たえる] 美しさで守る抜群の耐久性。
 - ・ 撥[はじく] 強力で雨にも負けない撥水性。

用 途 セメント瓦、コンクリート塗り替え用上塗

塗料性状

色	ブラックメタ
粘 度 (k u / 2 5)	6 9 ± 3
加 熱 残 分 (%)	4 8 ± 3
引 火 点	2 2
発 火 点	3 7 0
危 険 物 表 示	第2石油類合成樹脂エナメル塗料
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤等
有 害 物 表 示	キシレン 30~40% 酢酸ブ 醇 5~10%
医 薬 用 外 劇 物	該当なし

荷 姿 主剤各色：1.5Kg
 硬化剤：1.5Kg x 2缶

塗装基準
 混 合：使用前によくかき混ぜ、均一にして下さい。

塗装方法	エアスプレー
希 釈 剤	Sun瓦 Uトップ シンナー
希 釈 割 合 (W t %)	1 5 ~ 2 5
標 準 膜 厚 (μ m)	2 5 ~ 3 5

可使時間、混合比率 20 にて10時間以内 主剤：硬化剤 = 5 : 1

* 膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

注 意 事 項

1. 塗装ならびに塗料取扱い時は、火気厳禁です。
2. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。(含水率10%以下、 9以下)
3. 塗装場所の気温が5 以下、湿度85%以上の場合、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
4. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
5. 水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けて下さい。
6. 硬化剤は湿気に感じやすいので密栓して保管して下さい。
7. 硬化剤の皮膚付着には十分に注意して下さい。
8. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

Sun瓦 Uトップ 青雲 上塗

成分表

SUN瓦Uトップ 青雲 上塗

SUN瓦Uトップ 硬化剤

アクリル樹脂系ワニス C A B パー 着色顔料 溶剤 添加剤	75.8 3.2 1.9 0.1 15.8 3.2	イソシアネート溶液	100.0
合 計	100.0	合 計	100.0

試験板作成条件

素 材	セメント瓦
焼 付 条 件	20 × 2日間

性能表

試 験 項 目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
引 っ か き 硬 度	鉛筆法による鉛筆硬度	F ~ H
鏡 面 光 沢 率	鏡面光沢度測定による60度鏡面反射率(%)	90
付 着 性	2mm幅 100個碁盤ゼロテープ法	10点
耐 塩 水 性	20 × 96時間 NaCl溶液浸漬後、24時間乾燥させたときに塗膜に異常がないこと。	合 格
耐 水 性	水道水40 に240時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合 格
耐 酸 性	常温にて5%硫酸の酸溶液に24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合 格
耐 アルカリ性	常温にて5%水酸化ナトリウムのアルカリ溶液に24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合 格
耐 汚 染 性	カーボンブラック法にて、塗膜に痕跡がないこと。	合 格
凍 結 融 解 試 験	凍結融解試験を100サイクル行なっても、塗膜に異常がないこと。	合 格
促 進 耐 候 性	サンシャインカーボンアーク灯にて塗膜の割れ、はがれ、膨れがない場合の塗膜の耐候性 1000時間	合 格