

エビスコ NB-3

□系統 2液形エポキシ樹脂塗料

□特長 (1) 付着性に優れています。
(2) エアレス1回塗りで250 μ mまで塗装できます。
(3) 耐水性、耐塩水性に優れています。

□塗料性状

		塗料液	硬化剤
色相		白、グレー、黒	褐色
密度 (23℃)		1.28 (混合塗料)、1.37 (塗料液)、0.94 (硬化剤)	
加熱残分 (%)		70.0 (混合塗料)	
混合重量比		85	15
消防法 表示	引火点	17℃	4℃
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)	第4類第1石油類 (非水溶性)
	危険等級	Ⅱ	Ⅱ
有機溶剤区分		第2種	第2種
荷姿		18kgセット (塗料液 15.3kg/硬化剤 2.7kg)	

□塗装基準

下地調整 : ブラスト法が最良。電動工具を用い浮き錆・汚れ・黒皮等異物を除去してください。
油脂類の付着はシンナー脱脂を行ってください。

推奨下塗り : ユニコープ F5000HB他

混合 : 塗料液/硬化剤=85/15 (重量比) に混合し、均一になるまで、十分にかくはんしてください。

希釈剤 : シンナー #9500

ポットライフ : 5時間 (23℃)、3時間 (30℃)

塗装方法	はけ・ローラー	エアレスプレー
希釈率	0~10 %	0~5 %
使用量	0.19 kg/m ²	0.53 kg/m ²
膜厚(ドライ)	70 μ m	150 μ m
膜厚(ウェット)	125 μ m	270 μ m

エアレス条件 : 1次圧0.4~0.5MPa, 2次圧12MPa以上, チップNo. 163-621, 623, 625等

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	-	1時間	30分
半硬化乾燥	-	8時間	6時間
塗り重ね時間	-	16時間~7日	12時間~7日

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) 鋼材表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。
- (2) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分行い、火気厳禁としてください。
- (3) 2缶混合後の塗料はなるべく早くご使用ください。
- (4) 気温が5℃以下、湿度85%以上の場合、施工は避けてください。
- (5) 塗装後短期のうちに、降雨や結露など、水分の影響を受けると白化することがあり、このような白化面にそのまま塗り重ねると層間付着性が悪く、はく離する恐れがありますので、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで白化した層を除去してください。
- (6) 暴露されると黄変することがありますが、付着性能や塗膜性能には影響ありません。
- (7) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (8) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (9) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (10) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。