

標準塗装仕様

エーエスペイント株式会社

G-1F	新設亜鉛めっきふっ素樹脂塗装仕上げ
素地(下地)種類	新設亜鉛めっき

工 程	塗 料 名	膜 厚 (μm)	Wet膜厚 (μm)	塗装方法	使用量 (kg/m^2)	希釈率 (%)	塗装間隔 (時 間)
下地処理	手工具などで白錆・汚れ等異物を除去してください 油脂類の付着はシンナー脱脂を行ってください						
1層目	ユニコープMP4000 (2液形エポキシ樹脂下塗り塗料)	60	130	はけ	0.19	0~10	16時間以上 10日以内
				エアレス	0.25	10~20	
2層目	ユニコープMP5500 (2液形エポキシ樹脂中塗り塗料)	50	110	はけ	0.16	0~5	12時間以上 10日以内
				エアレス	0.20	0~5	
3層目	ユニコープAF2000 (2液形ふっ素樹脂上塗り塗料)	30	75	はけ	0.11	5~15	-
				エアレス	0.15	10~30	
合計膜厚		140					

- 1.同じ塗料を塗り重ねする場合も別工程として表示。
- 2.上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。
- 3.希釈は専用シンナーをご使用ください。
- 4.塗装場所が気温5℃以下や湿度85%以上が連続する場合、施工は避けてください。