

ミゼロン B-500 / A-5000

□系統 無溶剤2液形ポリウレタン樹脂塗料

□規格表示 JIS G3443-3 付属書A(長寿命形)適合
JWWA K151 付属書Aおよび付属書C(長寿命形)適合
重防食鋼矢板製品仕様書2.2重防食被覆材料適合
重防食鋼管杭・鋼管矢板製品仕様書2.2.2ウレタンエラストマー被覆材料適合

□特長 (1) ミゼロンS-100/A-1000およびミゼロンS-700/A-7000の塗膜補修に適します。
(2) 超厚膜により高い防食性を発揮します。
(3) 無溶剤形塗料のため、低臭気です。

塗料性状		塗料液B-500	硬化剤A-5000
色相		黒 / グレー	褐色
密度 (23℃)		1.31 / 1.33	1.24
混合重量比		3	1
消防法 表示	引火点	218℃	215℃
	危険物区分	第4類第4石油類	第4類第4石油類
	危険等級	III	III
有機溶剤区分		-	-
荷姿		0.75kg	0.25kg

□塗装基準

下地調整 : 鋼材素地やその周辺の塗膜を#40~#100のサンドペーパー等で荒らしてください。
塗膜は光沢が見えなくなるまで荒らしてください。

鋼材素地はミゼロンプライマーを塗装してください。

塗装条件 : 気温 0~50℃、湿度 RH85%以下、被塗物温度 露点+3℃以上、50℃以下です

混合 : 塗料液/硬化剤を3/1 (重量比) に混合し、均一になるまで、十分にかくはんしてください。

ポットライフ : 20 分 (23℃)

塗装方法	こて・へら
希釈率	なし
使用量 (理論値)	1.3 kg/m ²
膜厚	1.0 mm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

膜厚は仕様に合わせて変えてください。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	35℃
半硬化乾燥	16時間	4時間	2時間
塗り重ね時間 (ミゼロン)	24時間以内		
塗り重ね時間 (着色仕様)	16時間~7日		

塗り重ね時間は屋内環境です。直射日光が当たる場合は24時間以内に塗り重ねてください。

乾燥時間は目安です。使用量、素地の状態などによって異なります。

□注意事項

- (1) A-5000は水分と極めて反応しやすいので、開缶したものは窒素ガスまたは乾燥空気 で置換して密閉してください。
- (2) 塗料が硬化してからは器具の洗浄が困難であるため、硬化する前に専用シンナーで洗浄してください。
- (3) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁です。
- (4) 取り扱い中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて保護具を着用してください。
- (5) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (6) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (7) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (8) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。