

ミゼロン シーラーU-60

□系統 1液形ポリウレタン樹脂コンクリート下地調整剤

□特長 (1)湿気硬化タイプです。
(2)コンクリートやモルタルに含浸し、表面強度を高めます。
(3)ミゼロンの付着強度を高めます。

□塗料性状

		塗料液
色相		淡黄色
密度 (23℃)		1.00
加熱残分 (%)		32.0
消防法 表示	引火点	9.8℃
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)
	危険等級	II
有機溶剤区分		第2種
荷姿		15kg

□塗装基準

適用条件 : 気温 5~40℃、湿度 RH85%以下です。

下地調整 : コンクリート表面が濡れている場合は水を排除し、十分に乾燥させてください。
グリース、油脂類などは溶剤でふき取ってください。
コンクリート表面のレイタンスや異物、汚れなどはサンドブラストや電動工具で除去してください。

希釈剤 : シンナー#9210

塗装 : 数回に分けて塗装し、コンクリート表面に光沢が出るまで塗り重ねてください。

塗装方法	はけ・ローラー・スプレー
希釈率	0~100 %
使用量	0.10~0.18 kg/m ²
膜厚(ドライ)	測定できません
膜厚(ウェット)	測定できません

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	20分	10分	5分
塗り重ね時間 (ミゼロン)	2時間~24時間		

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

塗り重ね時間を超えた場合は、さらに本塗料を塗装してください。

□注意事項

- (1) 水分と反応し増粘やゲル化をするので、開缶したものは窒素ガスまたは乾燥空気で置換して密閉してください。
- (2) 一度に厚く塗ると塗膜に泡を生じることがあります。
- (3) 硬化すると溶剤で取れなくなりますので、使用後の器具は直ちに専用シンナーで洗浄してください。
- (5) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁です。
- (6) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (7) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (8) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (9) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。