

ラストクタワー 防錆シールLT

□系統 弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび面素地調整補助剤

- 特長
- (1) さび面への付着にすぐれています。
 - (2) さびを完全に除去できないところ、さびやすい部位の防せい性を向上します。
 - (3) 弱溶剤を使用しているため旧塗膜および素材を痛めることがほとんどありません。

□塗料性状

		塗料液	硬化剤
色相		クリヤー（黄）	淡黄色
密度（23℃）		1.06（混合塗料）、1.08（塗料液）、0.91（硬化剤）	
加熱残分（%）		51.0（混合塗料）	
混合重量比		90	10
消防法 表示	引火点	42℃	45℃
	危険物区分	第4類第2石油類（非水溶性）	第4類第2石油類（非水溶性）
	危険等級	III	III
有機溶剤区分		第3種	第1種
荷姿		15kgセット（塗料液 13.5kg/硬化剤 1.5kg）	
		4kgセット（塗料液 3.6kg/硬化剤 0.4kg）	

□塗装基準

下地調整：発錆部は手工具、電動工具などを使って、ISO St2以上に除錆してください。
旧塗膜（活膜）は、サンドペーパーやナイロン不織布研磨材などを使って研磨してください。
油分はシンナー拭きして除去してください。

混合：塗料液/硬化剤=90/10（重量比）に混合し、均一になるまで、十分にかくはんしてください。

希釈剤：シンナー#350

ポットライフ：5時間（23℃）

塗装方法	はけ・ローラー
希釈率	0～5 %
使用量	0.12 kg/m ²
膜厚（ドライ）	30 μm
膜厚（ウェット）	75 μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	30分	20分	15分
半硬化乾燥	2時間	1時間	1時間
塗り重ね時間	16時間～10日	4時間～10日	3時間～7日

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

- 注意事項
- (1) 鋼材表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。
 - (2) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分行い、火気厳禁としてください。
 - (3) 2缶混合後、60～100メッシュのふるいでろ過してから使用してください。
 - (4) 塗装場所が気温5℃以下や湿度85%以上が連続する場合、施工は避けてください。
 - (5) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
 - (6) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート（SDS）をご参照ください。
 - (7) 記載内容については予告なく変更することがあります。
 - (8) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。