エーエスペイント株式会社

製品使用説明書

ユニコープ　ＢＡＣ－Ｌ

□系統　　1液形アクリルメラミン樹脂焼付け上塗り塗料

□特長
(1)光沢がよく、光沢保持性が優れています。
(2)低温焼付け性が良好です。
(3)静電塗装性が良好です。
(4)耐水性・耐薬品性・耐湿性に優れています。

□塗料性状

		塗料液
色相		N5.5、他
密度（23℃）		1.28（N5.5）
加熱残分(%)		60.0
消防法表示	引火点	24℃
	危険物区分	第4類第2石油類
	危険等級	III
有機溶剤区分		第2種
荷姿		20kg

□塗装基準
下　地　調　整　：手工具などで白錆・汚れ等異物を除去してください。
油脂類の付着はシンナー脱脂をしてください。
混　　合　：均一になるまで十分にかくはんしてください。
希　釈　剤　：シンナー＃Ｂ５０、＃Ｂ１００、＃Ｂ１５０、＃Ｂ２００、＃Ｂ２５０、＃Ｂ３００

塗装方法	静電塗装
希 釈 率	20～30　%
使用量	0.13　kg/㎡
膜厚(ドライ)	25　μm
膜厚(ウェット)	65　μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

セッティング	20分以上
焼付け温度（被塗物）	120℃　～　140℃
焼付け時間	30分　～　20分

120℃未満の低温焼付けでは硬化不十分となりますので、性能が発揮できません。

□注意事項
(1) 乾燥時ならびに塗料取扱い時には、換気を充分に行い火気厳禁としてください。
(2) 80～100メッシュのふるいで濾過してから使用してください。
(3) 開缶後の塗料はなるべく早めにご使用ください。開缶後やむをえず保管する場合は密封を完全に保ってください。
(4) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
(5) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート（SDS）をご参照ください。
(6) 記載内容については予告なく変更することがあります。
(7) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。

202304