

# ユニコープ タワー ムヒサン

□系統 1液形アクリル樹脂塗料

□特長 (1) 塗料の垂れ落ちが少なく、かつ刷毛塗り作業性が良好です。  
(2) 垂鉛めっき面への付着性並びに耐衝撃性に優れています。  
(3) 防錆性能に優れ、ワンコートで長期防食が期待できます。

□塗料性状

|           |       | 塗料液             |
|-----------|-------|-----------------|
| 色相        |       | 各色              |
| 密度 (23℃)  |       | 1.27 (白)        |
| 加熱残分 (%)  |       | 55.1 (白)        |
| 消防法<br>表示 | 引火点   | 38℃             |
|           | 危険物区分 | 第4類第2石油類 (非水溶性) |
|           | 危険等級  | III             |
| 有機溶剤区分    |       | 第2種             |
| 荷姿        |       | 18kg            |

□塗装基準

下 地 調 整 : 手工具などで赤さび・浮き塗膜・汚れ等異物を除去してください。  
油脂類はシンナーなどで除去してください。  
混 合 : 均一になるまで十分かくはんしてください。  
希 釈 剤 : シンナー#450

| 塗装方法     | はけ                     |
|----------|------------------------|
| 希 釈 率    | 0~3 %                  |
| 使用量      | 0.28 kg/m <sup>2</sup> |
| 膜厚(ドライ)  | 65 μm                  |
| 膜厚(ウェット) | 190 μm                 |

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

|        | 5℃   | 23℃ | 30℃ |
|--------|------|-----|-----|
| 指触乾燥   | 2時間  | 30分 | 20分 |
| 半硬化乾燥  | 6時間  | 3時間 | 1時間 |
| 塗り重ね時間 | 24時間 | 6時間 | 4時間 |

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁です。
- (2) 塗装に使用したはけ等は、専用シンナーで速やかに洗浄してください。
- (3) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (4) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (5) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (6) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。