

ジンキー 300Z

□系統 2液1粉末形エポキシ樹脂ジンクリッチプライマー

□規格表示 JIS K5552 2種 有機ジンクリッチプライマー

□特長 (1)速乾性です。
(2)屈曲、衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。
(3)溶接、溶断性が良好です。

□塗料性状

	塗料液	硬化剤	粉末
色相	乳白色	淡黄色	グレー
密度 (23℃)	2.31(混合塗料)、0.92(塗料液)、0.85(硬化剤)、7.14(粉末)		
加熱残分 (%)	77(混合塗料)		
混合重量比	20	10	70
消防法 表示	引火点	-7℃	4℃
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)	
	危険等級	II	II
有機溶剤区分		第2種	第2種
荷姿		20kgセット (塗料液 4kg/硬化剤 2kg/粉末 14kg)	

□塗装基準

下地調整 : ブラスト処理によりISO Sa2 1/2まで除錆してください。

混合 : 塗料液/硬化剤/粉末=20/10/70 (重量比) に混合し、均一になるまで、十分にかくはんしてください。

希釈剤 : シンナー#2100

ポットライフ : 10 時間 (23℃)

塗装方法	はけ・ローラー	エアレスブレー
希釈率	0~5 %	5~15 %
使用量	0.18 kg/m ²	0.20 kg/m ²
膜厚(ドライ)	15 μm	15 μm
膜厚(ウェット)	40 μm	40 μm

エアレス条件 : 1次圧0.4~0.5MPa, 2次圧12~15MPa, チップNo.163-615等

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	5分	2分	2分
半硬化乾燥	1時間	30分	30分
塗り重ね時間	24時間~6ヶ月	16時間~6ヶ月	16時間~6ヶ月

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) あらかじめ塗料液に硬化剤を混合し、十分にかくはんしてください。
- (2) その後、粉末・シンナーをにかくはんしながら徐々にてんかしてください。
- (3) にかくはんはディスペーで行い、使用中もにかくはんを続けてください。
- (4) 油性、フタル酸樹脂塗料など、耐アルカリ性の劣る塗料は塗り重ねができません。
- (5) 5℃以下の気温が連続する場合や、湿度85%以上が連続する場合は施工は避けてください。
- (6) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁です。
- (7) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (8) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (9) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (10) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。