

ジンキー 3000W

□系統 水性1液1粉末形無機有機複合ジンクリッチペイント

□特長 (1) 水溶性であるため使用中の火災、爆発の恐れはありません。
(2) 長期にわたり亜鉛系めっき鋼材の溶接部や切断面を防食します。
(3) 臭気が少ないです。

□塗料性状

		塗料液	粉末
色相		乳白色	グレー
密度 (23℃)		3.12 (混合塗料)、1.10 (塗料液)、6.92 (粉末)	
加熱残分 (%)		82.2 (混合塗料)	
混合重量比		23	77
消防法 表示	引火点	—	—
	危険物区分	非危険物	非危険物
	危険等級	—	—
有機溶剤区分		—	—
荷姿		25kgセット (塗料液 1.15kg x5個/粉末 3.85kg x5個)	

□塗装基準

下地調整 : スパッタと溶接スラグを十分に除去してください。
混合 : 所定の混合比により、調合容器に塗料液を入れてください。
その中に粉末を少しずつかくはんしながら加え均一にしてください。
ポットライフ : 8 時間 (23℃)
希釈 : 原則として無希釈 (高粘度で塗装困難な場合、水を2%限度内で添加)

塗装方法	はけ
希釈率	0 %
使用量	0.34 kg/m ²
膜厚(ドライ)	40 μm
膜厚(ウェット)	95 μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5 °C	23 °C	30 °C
指触乾燥	25分	15分	10分
湿度条件	35~40%	65%	65%

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) はけは水系専用を用い、十分洗浄した後ご使用下さい。
- (2) はけに含まれた必要以上の塗料は落としてから塗装して下さい。
- (3) 調合塗料は沈殿する事があるので作業中は時々かくはんしてください。
- (4) 密閉された場所で作業をする場合は通風とマスクの着用を推奨します。
- (5) 塗装器具などの洗浄は作業終了後早めに水道水で実施して下さい。
- (6) 違う製品の粉末 (亜鉛末) 塗料液とは混合しないで下さい。
- (7) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (8) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (9) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (10) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。