

ジンキー 10QC

□系統 1液1粉末形無機ジンクリッヂペイント

- 特長
- (1) 防錆力がすぐれています。
 - (2) 耐水、耐海水、耐熱の性能がすぐれています。
 - (3) 耐油・耐溶剤性にすぐれています。

□塗料性状

		塗料液	粉末
色相		淡黄色	グレー
密度 (23°C)		2.50 (混合塗料)、0.98 (塗料液)、6.80 (粉末)	
加熱残分 (%)		81.4 (混合塗料)	
消防法 表示	混合重量比	29	71
	引火点	16.5°C	なし
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)	非危険物
危険等級	危険等級	II	-
	有機溶剤区分	第2種	-
荷姿		25kgセット (塗料液 7.25kg/粉末 17.75kg)	

□塗装基準

- 下地調整 : ブラスト処理によりISO Sa2 1/2まで除錆してください。
- 混合 : 塗料液/粉末=29/71 (重量比) に混合し、均一になるまで、十分にかくはんしてください。
- 希釈剤 : シンナー#10
- ポットライフ : 5 時間 (23°C)

塗装方法	エアレススプレー	
希釈率	0~5	%
使用量	0.59	kg/m ²
膜厚(ドライ)	75	μm
膜厚(ウェット)	155	μm

エアレス条件 : 1次圧0.2~0.3MPa, 2次圧12~15MPa, チップNo. 163~519等

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5 °C	23 °C	30 °C
指触乾燥	40分	30分	20分
半硬化乾燥	2時間	1.5時間	1時間
塗り重ね時間	4日~6ヶ月	2日~6ヶ月	2日~6ヶ月

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) 粉末は亜鉛末(金属粉)ですので、水濡れ禁止です。
- (2) 調合後80~100メッシュのふるいでろ過してから使用してください。
- (3) 低湿時(50%以下)での塗装は所定以上の塗り重ね時間をとってください。
- (4) 1回塗りで150μmを超えるとワレを生じますので注意してください。
- (5) 2液型エポキシ樹脂塗料を塗り重ねる前に封孔処理(ミストコート処理)が必要です。
- (6) 油性、フタル酸塗料など、耐アルカリ性の劣る塗料は塗り重ねができません。
- (7) 粉末は亜鉛末(金属粉)ですので、水濡れ禁止です。
- (8) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (9) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (10) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (11) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。