

# ジンキーコート ブライト スプレー

## □系統 エポキシエステル樹脂塗料スプレー

- 特長
- (1) 高光輝性メッキ光沢に近いメタリックシルバー系塗料です。
  - (2) 亜鉛系めっき鋼材に対する付着性良好です
  - (3) 作業性が良好で、優れた防鏽力があります。

## □塗料性状

		塗料液
色相		シルバー
密度 (23°C)		0.96 (内容塗料)
加熱残分 (%)		32.4 (内容塗料)
消防法 表示	噴射剤	DME
	引火点	11 °C
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)
危険等級		II
	有機溶剤区分	第2種
荷姿		300ml (塗料150ml) 6本/箱

## □塗装基準

- 下地調整
- 下地調整：亜鉛めっき面の補修時には塗装する箇所を研磨してください。  
鋼材は電動工具やブラスト処理によりISO Sa2 1/2相当まで除鏽してください。  
溶接部はスパッタや溶接スラグ、油脂類を十分に除去してください。
- 使用前
- 使用前に容器を充分に振り動かし、かくはんボールの‘からから’という音がしてから使用してください。
- 塗装
- 被塗面から20cm程度離して使用してください。  
まんべんなく2~3回塗り重ねるように塗装してください。
- 使用後
- 使用後は容器を逆さにして、カラ吹きしキャップをかぶせて保管してください。

使用量	1.0 m <sup>2</sup> /本
膜厚(ドライ)	30 μm
膜厚(ウェット)	120 μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

## □標準乾燥時間

	5 °C	23 °C	30 °C
指触乾燥	10分	10分	10分
半硬化	2時間	1.5時間	50分

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

## □注意事項

- (1) めっき面部分補修を主目的とした塗料です。大面積の意匠性を要求される部位には使用を避けてください。  
塗装後の降雨等の影響により、比較的早い段階で変色する事があります。
- (2) 人体に使用しないでください。
- (3) 火気の付近又は火気を使用している屋内で使用しないでください。
- (4) 使用済みの缶は、火中に投じないでください。
- (5) 40°C以上になるところには保管しないでください。
- (6) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (7) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (8) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (9) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。