

# ジンキー エコシルバー スプレー

□系統 アルキド樹脂亜鉛粉末塗料スプレー

□特長 (1) 特化則対応形塗料です。  
(2) 防錆性能に優れ、ワンコートで長期防食が期待できます。  
(3) 亜鉛めっき面への付着性並びに耐衝撃性にすぐれています。

□塗料性状

|           |       | 塗料液                  |
|-----------|-------|----------------------|
| 色相        |       | シルバー                 |
| 密度 (23℃)  |       | 1.51 (内容塗料)          |
| 加熱残分 (%)  |       | 66.5 (内容塗料)          |
| 噴射剤       |       | DME                  |
| 消防法<br>表示 | 引火点   | 42℃                  |
|           | 危険物区分 | 第4類第2石油類 (非水溶性)      |
|           | 危険等級  | III                  |
| 有機溶剤区分    |       | 第3種                  |
| 荷姿        |       | 420ml (塗料189ml) 6本/箱 |

□塗装基準

下地調整 : ①亜鉛めっき面の補修時には塗装する箇所を研磨してください。  
: ②ブラスト処理によりISO Sa2 1/2まで除錆してください。  
使用前 : 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールが‘からから’という音がしてから30回以上振ってください。  
使用后 : 容器を逆さにしてカラ吹きし、キャップをかぶせてください。

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 使用量      | 1.9 m <sup>2</sup> /本 |
| 膜厚(ドライ)  | 30 μm                 |
| 膜厚(ウェット) | 85 μm                 |

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

|       | 5℃   | 23℃ | 30℃   |
|-------|------|-----|-------|
| 指触乾燥  | 2時間  | 1時間 | 0.5時間 |
| 半硬化乾燥 | 12時間 | 6時間 | 3時間   |

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) めっき面部分補修を主目的とした塗料です。意匠性を要求される部位には使用を避けてください。塗装後の降雨等の影響により、比較的早い段階で変色する事があります。
- (2) 人体に使用しないこと。
- (3) 火気の付近又は火気を使用している屋内で使用しないこと。
- (4) 使用済みの缶は、火中に投じないこと。
- (5) 温度40℃以上になるところには保管しないこと。
- (6) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (7) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (8) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (9) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。