

ジンキー グレー スプレー

□系統 エポキシエステル樹脂ジンクリッチペイントスプレー

□特長 (1)1回塗りで高いさび止め効果を発揮します。
(2)乾燥塗膜中に亜鉛末を91%含有します。
(3)上塗り塗装仕様も可能です。

□塗料性状

		塗料液
色相		グレー
密度 (23℃)		2.07 (内容塗料)
加熱残分 (%)		70.7 (内容塗料)
噴射剤		DME
消防法 表示	引火点	27℃
	危険物区分	第4類第2石油類 (非水溶性)
	危険等級	III
有機溶剤区分		第2種
荷姿		300ml (塗料135ml) 6本/箱

□塗装基準

下地調整 : 亜鉛めっき面の補修時には塗装する箇所を研磨してください。
: 鋼材は電動工具やブラスト処理によりISO Sa2 1/2相当まで除錆してください。
: 溶接部はスパッタや溶接スラグ、油脂類を十分に除去してください。
使用前 : 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールが‘からから’という音がしてから30回以上振ってください。
使用后 : 容器を逆さにしてカラ吹きし、キャップをかぶせてください。

使用量	1.1 m ² /本
膜厚(ドライ)	30 μm
膜厚(ウェット)	100 μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	60分	20分	10分
半硬化乾燥	24時間	3時間	3時間

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) めっき面部分補修を主目的とした塗料です。意匠性を要求される部位には使用を避けてください。塗装後の降雨等の影響により、比較的早い段階で変色する事があります。
- (2) 火気付近又は火気を使用している屋内で使用しないでください。
- (3) 鋼材表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。
- (4) 5℃以下の気温が連続する場合や、湿度85%以上が連続する場合は施工は避けてください。
- (5) 40℃以上になるところには保管しないでください。
- (6) 使用済みの缶は、火中に投じないでください。
- (7) 本来の用途以外に使用しないでください。
- (8) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (9) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (10) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (11) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。