

ジンキーコートSDスプレー

□系統 エポキシエステル樹脂塗料スプレー

□特長 (1) 日本製鉄製「スーパーダイマ®」の溶接箇所、端面欠損部の補修に最適です。
(2) 日本製鉄製「スーパーダイマ®」の色相に合わせた色合いです。
(3) 作業性が良好で、防錆力がすぐれています。

□塗料性状

		塗料液
色相		シルバー
密度 (23℃)		0.96 (内容塗料)
加熱残分 (%)		32.4 (内容塗料)
噴射剤		DME
消防法 表示	引火点	11℃
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)
	危険等級	II
有機溶剤区分		第2種
荷姿		300ml (塗料150ml) 12本/箱

□塗装基準

下地調整 : 溶接部はスパッタと溶接スラグ、油脂類を十分に除去してください。
使用前 : 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールが「からから」という音がしてから使用してください。
塗装 : 被塗面から20cm程度離して使用してください。
まんべんなく2~3回塗り重ねるように塗装してください。
使用后 : 容器を逆さにしてカラ吹きし、キャップをかぶせてください。

使用量	1.2	m ² /本
膜厚(ドライ)	25	μm
膜厚(ウェット)	100	μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	10分	10分	10分
半硬化	2時間	1.5時間	50分

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) 人体に使用しないでください。
- (2) 火気の付近又は火気を使用している屋内で使用しないでください。
- (3) 使用済みの缶は、火中に投じないでください。
- (4) 40℃以上になるところには保管しないでください。
- (5) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (6) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (7) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (8) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。

☆「スーパーダイマ」は日本製鉄株式会社の登録商標です。