

ジンキーコート シャイン スプレー

□系統 石油樹脂めっき調化粧用塗料スプレー

□特長 (1) 亜鉛めっきに近いメタリックシルバー系塗料です。
(2) 亜鉛めっきの溶接部や切断面の補修後の色調合わせに適します。
(3) 時間とともに輝度が低下し、補修部分が目立ちません。

□塗料性状

		塗料液
色相		めっき調シルバー
密度 (23℃)		0.96 (内容塗料)
加熱残分 (%)		36.7 (内容塗料)
噴射剤		DME/LPG使用
消防法 表示	引火点	5 °C
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)
	危険等級	II
有機溶剤区分		第2種
荷姿		420ml (塗料189ml) 6本/箱

□塗装基準

下地調整 : 溶接部はスパッタと溶接スラグ、油脂類を十分に除去してください。
使用前 : 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールの‘からから’という音がしてから使用してください。
塗装 : 被塗面から20cm程度離して使用してください。
使用后 : 容器を逆さにしてカラ吹きし、キャップをかぶせて保管してください。

使用量	4.0	m ² /本
膜厚(ドライ)	10	μm
膜厚(ウェット)	35	μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5 °C	23 °C	30 °C
指触乾燥	1時間	30分	20分
半硬化	32時間	16時間	12時間

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) めっき面部分補修を主目的とした塗料です。大面積の意匠性を要求される部位には使用を避けてください。塗装後の降雨等の影響により、比較的早い段階で変色する事があります。
- (2) 人体に使用しないでください。
- (3) 火気の付近又は火気を使用している屋内で使用しないでください。
- (4) 使用済みの缶は、火中に投じないでください。
- (5) 40℃以上になるところには保管しないでください。
- (6) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (7) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (8) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (9) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。