

ジンキー スペシャル スプレー

□ 系統 エポキシエステル樹脂ジンクリッチペイントスプレー

- 特長
- (1) 日本製鉄製「ZAM®」鋼板の欠損部や溶接個所の補修に最適です。
 - (2) 密着と耐摩耗性がすぐれています。
 - (3) シルバーグレー色で、亜鉛めっきの補修に適しています。

□ 塗料性状

		塗料液
色相		シルバーグレー
密度 (23℃)		1.3 (内容塗料)
加熱残分 (%)		45.3 (内容塗料)
噴射剤		DME
消防法 表示	引火点	11 °C
	危険物区分	第4類第1石油類 (非水溶性)
	危険等級	II
有機溶剤区分		第2種
荷姿		420ml (塗料136ml) 6本/箱

□ 塗装基準

- 下 地 調 整 : 亜鉛めっき面の補修時には塗装する箇所を研磨してください。
鋼材は電動工具やブラスト処理によりISO Sa2 1/2相当まで除錆してください。
溶接部はスパッタや溶接スラグ、油脂類を十分に除去してください。
- 攪 拌 : 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールが「からから」という音がしてから使用してください。
- 塗 装 : 被塗面から20cm離して使用してください。
- 使 用 後 : 容器を逆さにしてカラ吹きし、キャップをかぶせて保管してください。

使用量	0.9 m ² /本
膜厚(ドライ)	30 μm
膜厚(ウェット)	170 μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□ 標準乾燥時間

	5 °C	23 °C	30 °C
指触乾燥	60分	20分	10分
半硬化乾燥	24時間	6時間	6時間

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□ 注意事項

- (1) めっき面部分補修を主目的とした塗料です。意匠性を要求される部位には使用を避けてください。
塗装後の降雨等の影響により、比較的早い段階で変色する事があります。
- (2) 人体に使用しないください。
- (3) 火気の付近又は火気を使用している屋内で使用しないでください。
- (4) 使用済みの缶は、火中に投じないでください。
- (5) 40℃以上になるところには保管しないでください。
- (6) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (7) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- (8) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (9) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。

☆「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。