

ジンキースプレー T/U N4.5

□系統 エポキシエステル樹脂亜鉛粉末塗料スプレー

□特長 (1)防錆効果がすぐれています。
(2)屈曲・衝撃に十分耐え、密着と耐摩耗性がすぐれています
(3)亜鉛めっき鋼材の欠損部や溶接箇所の補修に最適です

□塗料性状

		塗料液
色相		N4.5近似、光沢なし
密度(23℃)		1.65(内容塗料)
加熱残分(%)		65.4(内容塗料)
噴射剤		DME
消防法 表示	引火点	24℃
	危険物区分	第4類第2石油類(非水溶性)
	危険等級	III
有機溶剤区分		第2種
荷姿		300ml(塗料145ml) 20本/箱

□塗装基準

下地調整 : 亜鉛めっき面の補修時には塗装する箇所を研磨してください。
: 鋼材は電動工具やブラスト処理によりISO Sa2 1/2相当まで除錆してください。
使用前 : 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールが‘からから’という音がしてから使用してください。
塗装 : 被塗面から20cm離して使用してください。
使用後 : 容器を逆さにしてカラ吹きし、キャップをかぶせてください。

使用量	1.4	m ² /本
膜厚(ドライ)	25	μm
膜厚(ウェット)	75	μm

上記の数値は標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。

□標準乾燥時間

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	40分	20分	10分
半硬化乾燥	60分	30分	20分

乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

□注意事項

- (1) 人体に使用しないでください。
- (2) 火気の付近又は火気を使用している屋内で使用しないでください。
- (3) 使用済みの缶は、火中に投じないでください。
- (4) 40℃以上になるところには保管しないでください。
- (5) 作業前にラベルの「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- (6) 製品安全に関する詳細な内容は安全データシート(SDS)をご参照ください。
- (7) 記載内容については予告なく変更することがあります。
- (8) 本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。