
工業用・二液常乾形
アクリルウレタン樹脂上塗り塗料
特化則
対応
リアック
特化則対応
7000エコ
AS PAINT CO.,LTD.
※写真はイメージであり、商品とは無関係です。

特化則対応　アクリルウレタン樹脂上塗り塗料

リアック7000エコ

（二液・常乾形）

★**特定化学物質障害予防規則に対応**した環境負荷低減形塗料です

※対象物質は2024年8月時点です。

☆ウエットオンウエット塗装においても、**鮮映性**と**光沢**に優れた、
肉持ち感のある仕上がり外観が得られます

★**ダストなじみ性**が良く、広範囲塗装に適しています

☆鉛・クロムなどの**有害重金属系顔料**を意図的に**配合していません**

★消防法**第2石油類**で、管理が容易です

■用途

大型車両、工作機械、建設機械など





■荷姿・塗装基準

	色相	混合比（重量比）	容量	荷姿
主剤	調色 ソリッド各色	5	15kg	石油缶
硬化剤	透明	1	3kg	角缶

※3分つや有り未満のつや調整品は条件によって性能が低下する場合があります。とくに1分つや有り未満の全つや消しについては事前にお問い合わせください。

塗装方法	エアスプレー	エアレススプレー	静電塗装
希釈剤	AS エコ ウレタンシンナー7005※2		
希釈割合（wt%）	15～25	15～20	15～25
塗装粘度（秒※1）	15～20	17～20	15～20
標準膜厚（μm）	40～50	40～50	40～50

※1 イワタカップ／20℃

※2 AS エコ ウレタンシンナーは特化則対応品です。従来品のウレタンシンナーでも希釈可能ですが、水、アルコール系溶剤の混入は厳禁です。

乾燥時間	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	—	7～10分	—
半硬化乾燥	—	20～25分	—
強制乾燥	セッティング10分　60～80℃×30分以上		
ポットライフ	5時間以内	3時間以内	1．5時間以内

推奨下塗り	当社製品名
フェノール変性アルキド樹脂系	ユニバーサルエコTKプライマー、ユニバーサルNCプライマー
エポキシ樹脂系	ユニバーサル2KZNプライマー、ユニバーサルシーラー

※何れの下塗りでもウエットオンウエット塗装が可能です。　※金属素材への1コート仕様は不可です（必ず下塗りが必要です）。

※上記以外の仕様については、担当営業へご相談ください。

■製造元・販売元

エーエスペイント株式会社

NIPPON PAINT GROUP

〒470-1141
愛知県豊明市阿野町池下30番地
TEL：0562-92-1260（事業推進本部）
https://www.aspaint.co.jp

※製品の安全に関する詳細な内容については安全データシート（SDS）をご参照ください。
※本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前に相談ください。
※ご使用の際は必ず各製品使用説明書をご確認ください。
※本ちらしの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※記載データ、数値等は、信頼に足る内外の技術情報および細心の注意を払って行った試験に基づくものであり、保証値ではありません。従って、実際の使用結果および特許上の権利を保証するものではありません。なお、ご使用に際しましては、事前に十分な検討を実施の上ご利用くださいますようお願いします。また、記載データ、数値等は製品の改良により、予告なしに変更または更新することがあり、これらの変更・更新・改良により生じた如何なる損害に関しても、当社は責任を負わないこととします。
※本ちらし中の製品名・会社名は、エーエスペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
※ⓒCopyright 2024 AS PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.

24.08.01RA