上塗り塗料　下塗り塗料　常乾形　硝化綿ラッカー塗料

ラッカーシリーズ

乾燥が早く、金属製品全般の補修塗装などに幅広く使用できる汎用的な硝化綿ラッカー塗料です。塗膜は硬度と衝撃性のバランスが良く、光沢・密着性に優れています。

＜用途＞　金属製品全般の補修、産業機器類、事務機器類、建築内装



ラ　イ　ン　ナ　ッ　プ

上塗り

硝化綿アルキド　→　硝化綿アクリル

NO.3000ラッカー　→（色域・光沢／耐候性）→　NO.5000ACラッカー

NO.3000ラッカー　→　アサヒスプレー

NO.5000ACラッカー　→　アサヒスプレー

補修用エアゾールスプレー
（300cc・400cc）

下塗り

NO.640ラッカープライマー

NO.600ラッカープライマーサフェーサー

製品名	特長	法令対応		乾燥時間(23℃)			容量
		特化則	消防法	指触	半硬化	塗り重ね	
NO.3000ラッカー	汎用硝化綿ラッカー 速乾性	—	1石	5～10分	10～20分	1～2時間	16kg・4kg
NO.5000ACラッカー	汎用アクリルラッカー 速乾性・色域・光沢	—	1石	5～10分	10～20分	1～2時間	
NO.640ラッカープライマー	色相：赤錆 速乾性	—	1石	5～10分	10～20分	1～2時間	14L
NO.600ラッカープライマーサフェーサー	色相：グレー 速乾性・研磨性	—	1石	3～5分	5～10分	1～2時間	16kg

アサヒスプレー	補修用エアゾールスプレー	最低受注単位：300ccは54本、400ccは42本よりご注文をうけたまわります。 仕上がり数量は、充填の都合により多少前後する場合がございます。

＊掲載全製品RoHSⅡ指令・REACH規制に対応しております。（対象物質は2024年4月時点で、配合上に意図的含有なし）

エーエスペイント株式会社
NIPPON PAINT GROUP

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。　24.05.01RA