

工業用・二液常乾形

アクリルウレタン樹脂上塗り塗料

リアック4000

AS PAINT CO.,LTD.

※写真はイメージであり、製品とは無関係です。

アクリルウレタン樹脂上塗り塗料

リアック4000

（二液・常乾形）

★4：1タイプに匹敵する塗膜性能を有する
経済形10：1アクリルウレタン塗料です
☆**鮮映性**と**光沢**に優れた、肉持ち感のある仕上がり外観が得られます
★耐薬品性、耐候性に優れています
☆**ダストなじみ性**が良く、広範囲塗装に適しています
★鉛・クロムなどの**有害重金属系顔料**を意図的に**配合していません**

■用途
工作機械、建設機械、弱電・重電機器類、車輌等



■荷姿・塗装基準

	色　相	混合比（重量比）	容　量			荷　姿
主　剤	調色 ソリッド・メタリック各色	10	16kg	4kg	—	16kg：石油缶 4kg：丸 缶
硬化剤	透　明	1	1．6kg	0．4kg	4kg	角　缶

※3分つや有り未満のつや調整品は条件によって性能が低下する場合があります。とくに1分つや有り未満の全つや消しについては事前にお問い合わせください。

塗　装　方　法	エ ア ス プ レ ー	静電塗装
希　釈　剤	リアック4005シンナー	リアック4005シンナー
希釈割合（wt%）	20 ～ 30	25 ～ 35
塗装粘度（秒※1）	12 ～ 14	10 ～ 12
標準膜厚（μm）	30 ～ 40	30 ～ 40
強制乾燥（物温）	セッティング　10分　⇒　80℃　×　30分	

※1　イワタカップ／20℃

	10℃	23℃	30℃
ポ　ッ　ト　ラ　イ　フ	12時間以内	9時間以内	5時間以内

推 奨 下 塗 り	当 社 製 品 名
フェノール変性アルキド樹脂系	ユニバーサルNCプライマー
エ ポ キ シ 樹 脂 系	ユニバーサル2Kプライマー、ユニバーサルシーラー

※何れの下塗りでもウエットオンウエット塗装が可能です。
※膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

■製造元・販売元

エーエスペイント株式会社
NIPPON PAINT GROUP
〒470-1141
愛知県豊明市阿野町池下30番地
TEL：0562-92-1260（事業推進本部）
https://www.aspaint.co.jp

※製品の安全に関する詳細な内容については安全データシート（SDS）をご参照ください。
※本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前に相談ください。
※ご使用の際は必ず各製品使用説明書をご確認ください。
※本ちらしの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※記載データ、数値等は、信頼に足る内外の技術情報および細心の注意を払って行った試験に基づくものであり、保証値ではありません。従って、実際の使用結果および特許上の権利を保証するものではありません。なお、ご使用に際しましては、事前に十分な検討を実施の上ご利用くださいますようお願いします。また、記載データ、数値等は製品の改良により、予告なしに変更または更新することがあり、これらの変更・更新・改良により生じた如何なる損害に関しても、当社は責任を負わないこととします。
※本ちらし中の製品名・会社名は、エーエスペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
※ⓒCopyright 2024 AS PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.

24.09.01RA