

## S u n 瓦 エクセルガード グレー

- ☐ 規格表示 —
- ☐ 系 統 カチオン形厚膜水性エポキシ樹脂瓦用下塗り塗料
- ☐ 特 長
- ・密着力、耐久性に優れています。
  - ・1回塗りで厚く塗装することが出来、ファンデーション効果に優れています。
  - ・旧塗膜適正、上塗適正に優れた水性下塗り塗料です。
- ☐ 用 途 セメント瓦塗り替え用下塗り塗料（洋風コンクリート瓦塗装では中塗り用塗料）
- ☐ 塗料性状

色	グレー
密 度 (23℃)	1.45
加 熱 残 分 (%)	63
引 火 点	適用外
発 火 点	適用外
危 険 物 表 示	適用外
有 機 溶 剤 区 分	適用外
有 害 物 表 示	適用外
医 薬 用 外 劇 物	適用外

- ☐ 荷 姿 15kg

- ☐ 塗装基準
- 混 合：使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。
- 希 釈 剤：水道水

塗 装 方 法	刷毛塗り	ローラー塗り	エアレススプレー塗り
希 釈 率	5～10%	5～10%	5～10%
使 用 量	0.3～0.8kg/m <sup>2</sup>	0.3～0.8kg/m <sup>2</sup>	0.3～0.8kg/m <sup>2</sup>

エアレス条件：二次圧180 kg/m<sup>2</sup>

吐出量4L/min，能力1馬力以上の塗装機を使用のこと。

チップはフリーパターンなど。（口0.035インチ以上）

\*使用量、膜厚は標準の数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	20分	10分	5分
半硬化乾燥	50分	20分	15分
塗 重 乾 燥	24時間以上	16時間以上	16時間以上

\*この数値は使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

- ☐ 注意事項

1. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。（含水率10%以下、pH9以下）
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

□ 注意事項

- ・使用前に取扱説明書を入手してください。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ・粉じん／煙／ガス／蒸気／スプレーを吸入を避けてください。
- ・取扱後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
- ・吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- ・吸収した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させてください。
- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けてください。
- ・気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- ・口をすすいでください。
- ・施錠して保管してください。
- ・内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ・直射日光や水濡れは厳禁です。
- ・塗料等の缶の積み重ねは3段までとってください。
- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も 50℃以上（スプレー缶の場合は 40℃以上）の温度にばく露しないください。
- ・詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。
- ・本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

## S u n 瓦 エクセルガード グレー

### □ 成 分 表

シリコン系アクリル樹脂エマルジョン	30.4 (%)
エポキシ樹脂エマルジョン	3.3 (%)
着色顔料	1.5 (%)
体質顔料	44.4 (%)
水	14.8 (%)
添加剤	5.6 (%)
合 計	100.0 (%)

### □ 性 能 表

試験項目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がないこと。(刷毛、ローラー、吹き付け)	合 格
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であること。	合 格
上 塗 り 適 合 性	上塗りに支障がないこと。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めないこと。	合 格