

Sun瓦 エクセルシーラー Wグレー

- 系 統 カオチン形シリコン変性アクリル樹脂塗料
- 特 長
- ・塗り重ね時間が短く(2時間)当日上塗り塗装が可能です。
 - ・水性でありながら優れた浸透力があり、防藻・防カビに優れ、密着性に優れています。
 - ・旧膜適性・上塗り適性に優れた水性下地塗料です。
- 用 途 セメント瓦塗り替え用下塗り塗料

塗料性状

色	グレー
粘度(20℃) [参考値]	14 ± 1 秒(#4 フォードカップ)
密度(23℃)	1.00 ~ 1.10
加熱残分 (%)	14 ± 3
引火点	適用外
発火点	適用外
危険物表示	適用外
有機溶剤区分	適用外
有害物表示	適用外
医薬用外劇物	適用外

- 荷 姿 15 kg

塗装基準

混 合 : 使用前によくかき混ぜ、均一にして下さい。

塗 装 方 法	刷毛塗り	ローラー塗り	エアレススプレー塗り
希 釈 率	————	————	————
使 用 量	0.15kg/m ² /回	0.15kg/m ² /回	0.15kg/m ² /回
膜 厚	————	————	————

エアレス条件：一次圧4～5kg/cm²、二次圧 120～150kg/cm²

チップNo. 163-311、313など

*使用量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	40分	15分	10分
半硬化乾燥	2時間	30分	20分
塗 重 乾 燥	24時間以上	2時間以上	2時間以上

*この数値は使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

注意事項

1. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。(含水率10%以下、pH9以下)
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 詳細な内容については、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

□ 注意事項

- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・粉じん／煙／ガス／蒸気／スプレーを吸入を避けてください。
- ・取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- ・気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- ・口をすすいでください。
- ・容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
- ・吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡してください。
- ・施錠して保管してください。
- ・内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ・直射日光や水濡れは厳禁です。
- ・塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も 50℃以上（スプレー缶の場合は 40℃以上）の温度にばく露しないでください。
- ・内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ・詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。
- ・本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

Sun瓦 エクセルシーラー Wグレー

□ 成分表

シリコン系アクリル樹脂エマルジョン	39.9 (%)
着色顔料	3.9 (%)
水	47.5 (%)
添加剤	8.7 (%)
<hr/>	
合 計	100.0 (%)

□ 性能表

試験項目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がないこと。(刷毛、ローラー、吹き付け)	合 格
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であること。	合 格
上 塗 り 適 合 性	上塗りに支障がないこと。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めないこと。	合 格