

## Sun瓦 Aトップ 安田色

- ☐ 規格表示  
☐ 系 統  
☐ 特 長

アクリル樹脂系塗料

- ・光沢が良く、肉持ち感があるセメント瓦用塗料です。
- ・耐水性、隠ぺい力が優れます。
- ・乾燥が早く、作業性に優れます。

- ☐ 用 途  
☐ 塗料性状

セメント瓦塗り替え用上塗り塗料

色	安田色
粘 度 (k u/25℃)	118±3
密 度 (23℃)	1.00±0.03
加 熱 残 分 (%)	49±2
引 火 点	23℃
発 火 点	529℃
危 険 物 表 示	第2石油類(非水溶性)合成樹脂エナメル塗料
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤等
有 害 物 表 示	キシレン エチルベンゼン エチレングリコールモノノールマルレブチルエーテル
医 薬 用 外 劇 物	該当なし

- ☐ 荷 姿 15 kg

- ☐ 塗装基準

混 合：使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。

希 釈 剤：Sun瓦Aトップシンナー

塗 装 方 法	エアレススプレー塗り
希 釈 率	80～120%
使 用 量	0.12～0.15 kg/m <sup>2</sup> /回

エアレス条件：一次圧0.4～0.5MPa、二次圧1.2～1.5MPa以上

チップNo.163-715、619など

\*使用量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5℃	23℃	30℃
指触乾燥	15分	5分	3分
半硬化乾燥	1時間30分	30分	20分
塗重乾燥	3時間以上	1時間以上	1時間以上

\*この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

## □ 注 意 事 項

- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・使用前に取扱説明書を入手してください。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ・熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。－禁煙です。
- ・容器を密閉しておいてください。
- ・容器を接地／アースをとってください。
- ・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
- ・火花を発生させない工具を使用してください。
- ・静電気放電に対する予防措置を講じてください。
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないでください。
- ・取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- ・必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
- ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください
- ・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けてください。
- ・緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
- ・口をすすいでください。
- ・容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
- ・漏出物を回収してください。
- ・皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。
- ・吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けてください。
- ・皮膚刺激を生じた場合：医師の診断／手当を受けてください。
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当を受けてください。
- ・汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
- ・火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。
- ・施錠して保管してください。
- ・換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
- ・直射日光や水濡れは厳禁です。
- ・塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も5 0℃以上（スプレー缶の場合は4 0℃以上）の温度にばく露しないでください。
- ・内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ・塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- ・詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
- ・本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

## Sun瓦 Aトップ 安田色

### □ 成分表

アクリル系樹脂ワニス	83.8 (%)
アルミペースト	2.7 (%)
着色顔料	0.9 (%)
溶剤	8.4 (%)
添加剤	4.2 (%)

合 計	100.0 (%)
-----	-----------

### □ 性能表

試験項目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
塗 装 作 業 性	2回塗りで塗装作業に支障がないこと。(吹き付け)	合 格
耐 水 性	水道水23℃168時間浸せき後、塗膜に異常がないこと。	合 格
耐 アルカリ性	常温にて5%水酸化ナトリウムのアルカリ溶液に24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合 格
温 冷 繰 返 し 抵 抗 性	サイクル試験条件[水中(20±2℃)18時間没水、恒温器(−20±3℃)に3時間冷却、恒温器(50±3℃)に3時間加温]100サイクルにて塗膜の膨れ、はがれ、ひびなど異常が認められないこと。	合 格
促 進 耐 候 性	キセノンランプ法にて塗膜に割れ、はがれ、膨れがなく、光沢保持率は80%以上で、色の変化の程度が基準の試験体に比べて小さくなく、白亜化度が8点以上である塗膜の耐候性(時間)	1000