

アサヒスプレー（アクリルラッカー）

- ☐系統硝化綿アクリル樹脂エアゾールスプレー塗料
- ☐特長乾燥が早く、光沢・密着性に優れています。
- ☐用途産業機器類、事務機器類、建築内装の補修用

- ☐塗料性状
- 混 合：使用前によく振り均一にしてください。

色	ブラック	
内 容 物	塗 料	噴 射 剤
引 火 点	4℃	－41.1℃
発 火 点	370℃	350℃
密 度（20℃）	0.95	0.67
危 険 物 表 示	第1石油類（非水溶性） 合成樹脂エナメル塗料	
有 害 物 表 示	エチルベンゼン メチルイソブチルケトン	
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤等	

成分表

アクリル系樹脂ワニス	11.8（%）
アルキド系樹脂ワニス	9.6（%）
着色顔料	1.0（%）
硝化綿	4.5（%）
溶剤	25.3（%）
添加剤	1.3（%）
噴射剤	46.5（%）
合 計	100.0（%）

注意事項

1. 塗装ならびに塗料取扱い時は、十分換気を行ない火気厳禁です。
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 塗装環境が高温多湿の場合、塗膜がブラッシングを起こし、艶引け・白ボケとなる可能性が有ります。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照下さい。
5. 3分つや有り未満のつや調整品は条件によって性能が低下する場合があります。  
とくに1分つや有り未満の全つや消しについては事前にお問い合わせください。

※記載データ、数値等は、信頼されると考えられる内外の技術情報並びに最新の注意を払って行った試験に基づくものであり、保証値ではありません。  
従って、実際の使用結果並びに特許上の権利を保障するものではありません。なお、ご使用に際しましては、事前に十分な検討を実施の上ご利用下さい  
ますようお願い申し上げます。また、記載データ、数値等は製品の改良により、予告無しに変更または更新することがあり、これらの変更・更新・改良  
により生じた如何なる損害に関しても、当社は責任を負わないこととします。