

工業用・二液常乾型

アクリルウレタン樹脂上塗り塗料

リアック4000

AS PAINT CO.,LTD.

※写真はイメージであり、製品とは無関係です。

アクリルウレタン樹脂上塗り塗料

リアック4000

（二液・常乾型）

★4：1タイプに匹敵する塗膜性能を有する
経済型10：1アクリルウレタン塗料です
☆**鮮映性**と**光沢**に優れた、肉持ち感のある仕上り外観が得られます
★**耐薬品性、耐候性**に優れています
☆**ダストなじみ性**が良く、広範囲塗装に適しています
★鉛・クロムなどの**有害重金属系顔料を配合しておりません**

＜用途＞　工作機械、建設機械、弱電・重電機器類、車輌等



＜荷姿・ 塗装基準＞

	色　相	混合比（重量比）	容　量			荷　姿
主　剤	調　色 ソリッド・メタリック各色	10	16kg	4kg	—	16kg：石油缶 4kg：丸 缶
硬 化 剤	透　明	1	1．6kg	0．4kg	4kg	角 缶

塗 装 方 法	エ ア ス プ レ ー	静 電 塗 装
希 釈 剤	リアック4005シンナー	リアック4005シンナー
希釈割合（wt%）	20～30	25～35
塗装粘度（秒※1）	12～14秒	10～12秒
標準膜厚（μm）	30～40	30～40

※1 イワタカップ／20℃

	10℃	23℃	30℃
可 使 時 間	12時間以内	9時間以内	5時間以内

推 奨 下 塗 り	当 社 製 品 名
フェノール変性アルキド樹脂系	ユニバーサルNCプライマー
エ ポ キ シ 樹 脂 系	ユニバーサル2Kプライマー、ユニバーサルシーラー

※何れの下塗りでも
ウェットオンウェット塗装が可能です

※使用方法や注意事項などの詳細は製品使用説明書をご参照ください。
※製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

■製造元・販売元

エーエスペイント株式会社
NIPPON PAINT GROUP

〒470-1141
愛知県豊明市阿野町池下30番地
TEL：0562-92-1260（営業部）
http://www.aspaint.co.jp

※本ちらしの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本ちらし内の商品名・会社名はエーエスペイント株式会社、その他の会社の日本およびその他の国の登録商標または商標です。
※ⓒCopyright 2018 AS PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.

18.09.01RA