

一液常乾型・硝化綿樹脂塗料
(ニトロセルロースラッカー)

NO.3000
NO.5000AC
ラッカー

AS PAINT CO.,LTD.

※写真はイメージであり、製品とは無関係です。

硝化綿樹脂塗料(ニトロセルロースラッカー)

NO.3000・NO.5000AC ラッカー

(一液・常乾型)

★乾燥が速く、光沢・密着性に優れています

☆塗膜は硬さと衝撃性のバランスが良いです

★鉛・クロムなどの有害重金属系顔料を配合していません

☆エアゾールスプレー化も承ります (詳細は別紙カタログをご参照ください)

硝化綿アルキド
NO.3000ラッカー



硝化綿アクリル
NO.5000ACラッカー

<用途> 金属製品全般の補修、産業機器類、事務機器類、建築内装



<荷姿・塗装基準>

色相	容量	荷姿
調色 ソリッド各色・メタリック各色	16kg	石油缶(1液)
	4kg	丸缶(1液)
推奨下塗り	当社製品名	
硝化綿アルキド	NO. 640ラッカープライマー 赤錆 NO. 600ラッカープライマーサフェーサー グレー	
	NO. 3000ラッカー	NO. 5000ACラッカー
塗装方法	エアスプレー	エアスプレー
希釈剤	NO. 300ラッカーシンナー	NO. 300ラッカーシンナー
希釈割合 (wt%)	80~120	40~80
塗装粘度 (秒 ^{※1})	16~20	14~18
標準膜厚 (μm)	20~30	20~30
乾燥時間	23℃	
指触乾燥	5~10分	
半硬化乾燥	10~20分	
塗重乾燥	1~2時間	

※1 イワタカップ/20℃

※使用方法や注意事項などの詳細は製品使用説明書をご参照ください。

※塗装環境が高温多湿の場合、塗膜がブラッシングを起こし、艶引け・白ボケとなる可能性が有ります。

この場合は、アサヒノンブラッシングを添加してください。

※製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

■製造元・販売元



エースペイント株式会社

NIPPON PAINT GROUP

〒470-1141

愛知県豊明市阿野町池下30番地

TEL: 0562-92-1260(営業部)

http://www.aspaint.co.jp



※本ちらしの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本ちらし内の商品名・会社名はエースペイント株式会社、その他の会社の日本およびその他の国の登録商標または商標です。

※©Copyright 2019 AS PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.