整理番号：I1-2-1-1
改定日：2019.01.10
製品使用説明書
エーエスペイント㈱

アサヒスプレー（硝化綿ラッカー）

□ 系　　統　　硝化綿ラッカーエアゾールスプレー塗料
□ 特　　長　　乾燥が早く、光沢・密着性に優れています。

□ 用　　途　　産業機器類、事務機器類、建築内装の補修用

□ 塗料性状
混　合　：使用前によく振り均一にして下さい。

色	ブラック	
内容物	塗　料	噴射剤
引火点	2℃	－４１．１℃
発火点	２４０℃	３５０℃
密　度（２０℃）	０．９４	０．６７
危険物表示	第１石油類（非水溶性） 合成樹脂エナメル塗料	
有機溶剤区分	第２種有機溶剤等	

□ 成分表

アルキド系樹脂ワニス	３．８（%）
ロジン変性マレイン酸樹脂	４．５（%）
着色顔料	０．６（%）
硝化綿	２．８（%）
溶剤	４０．１（%）
添加剤	１．７（%）
噴射剤	４６．５（%）
合計	１００．０（%）

□ 注意事項

１．塗装ならびに塗料取扱い時は、十分換気を行ない火気厳禁です。
２．塗装場所の気温が５℃以下、湿度８５%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
３．塗装環境が高温多湿の場合、塗膜がブラッシングを起こし、艶引け・白ボケとなる可能性が有ります。
４．製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（ＳＤＳ）をご参照下さい。